

**TABLES OF EQUIVALENCE FOR ZINC PLATES THICKNESS □
(CSN STANDARD)**

NBR - 7008

THICKNESS - mm					Peso kg/m ²
MSG	Nominal	Spacing	Minimum	Maximum	
30	0,35		0,28	0,42	2,80
28	0,43	±0,07	0,36	0,50	3,44
26	0,50		0,43	0,57	4,00
24	0,65	±0,10	0,55	0,75	5,20
22	0,80		0,70	0,90	6,40
20	0,95	±0,12	0,82	1,07	7,60
19	1,11	±0,15	0,96	1,26	8,88
18	1,25		1,10	1,40	10,00
16	1,55	±0,17	1,38	1,72	12,40
14	1,95	±0,22	1,73	2,17	15,60
13	2,30		2,08	2,52	18,40
12	2,70	±0,25	2,45	2,95	21,60