

TABLA □
COMPUESTO QUÍMICO / PROPIEDADES MECÁNICAS

Norma Técnica	Grado	Compuesto Químico					Propiedades Mecánicas					
		C Máx.	Mn Máx.	P Máx.	S Máx.	Si Máx.	LE* (Mpa) mín.	LR** (Mpa) mín.	Alargamiento			Doblamiento a 180°
									Espeesor (m/m)	Base de Medida (m/m)	Valor Min. %	
NBR 7008	ZC	0,15	0,60	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-
NBR 10735	ZAR - 230	0,20	-	0,04	0,04	-	230	310	cualquier	50	22	-
	ZAR - 250	0,20	-	0,10	0,04	-	250	360	cualquier	50	18	-
	ZAR - 280	0,20	-	0,10	0,04	-	280	380	cualquier	50	16	-
	ZAR - 345	0,20	-	0,10	0,04	-	345	430	cualquier	50	12	-
	ZAR - 550	0,20	-	0,10	0,04	-	550	570	-	-	-	-
ASTM A36	-	0,25	-	0,04	0,05	0,40	250	400-550	4,57 ≤ y < 5,0	50	23	-
ASTM A570	GR 30	0,25	0,90	0,035	0,04	-	205	340 mín.	1,8 ≤ y < 2,5 2,5 ≤ y < 5,0	50	24 25	1,0 e
	GR 33	0,25	0,90	0,035	0,04	-	230	360 mín.	1,8 ≤ y < 2,5 2,5 ≤ y < 5,0	50	22 23	1,0 e
	GR 36	0,25	0,90	0,035	0,04	-	250	365 mín.	1,8 ≤ y < 2,5 2,5 ≤ y < 5,0	50	21 22	1,5 e
	GR 40	0,25	0,90	0,035	0,04	-	275	380 mín.	2,0 ≤ y < 2,5 2,5 ≤ y < 5,0	50	20 21	2,0 e
	GR 45	0,25	1,35	0,035	0,04	-	310	415 mín.	2,0 ≤ y < 2,5 2,5 ≤ y < 5,0	50	18 19	2,0 e
	GR 50	0,25	1,35	0,035	0,04	-	345	450 mín.	2,5 ≤ y < 5,0	50	17	2,5 e
NBR 6655	LN - 20	0,15	1,00	0,035	0,035	-	200	320-470	2,0 ≤ y < 3,0	50	29	Cero
									3,0 < y < 4,0		31	
									4,0 < y < 5,0		33	
	LN - 24	0,18	1,00	0,035	0,035	-	240	360-510	2,0 ≤ y < 3,0	50	24	0,5 e
									3,0 < y < 4,0		27	
									4,0 < y < 5,0		28	
	LN - 26	0,22	1,20	0,035	0,035	-	255	390 mín.	1,9 ≤ y < 5,0	50	25	1,0 e
	LN - 28	0,22	1,20	0,035	0,035	-	280	410-560	2,0 ≤ y < 3,0	50	23	1,0 e
									3,0 < y < 4,0		25	
									4,0 < y < 5,0		26	
DIN 17100	ST 33	-	-	-	-	-	185	310-540	2,0 ≤ y < 2,5	80	11	3,0 e
									2,5 ≤ y < 3,0		12	
									290-510	3,0 ≤ y < 5,0		
	RST 37-2	0,17	-	0,05	0,05	-	235	360-510	2,0 ≤ y < 2,5	80	18	1,5 e
									2,5 < y < 3,0		19	
									340-470	3,0 < y < 5,0		
	ST 44-2	0,21	-	0,05	0,05	-	275	430-580	2,0 ≤ y < 2,5	80	15	2,5 e
									2,5 ≤ y < 3,0		16	
									410-540	3,0 ≤ y < 5,0		
	ST 50-2	0,30	-	0,05	0,05	-	295	490-660	2,0 ≤ y < 2,5	80	13	-
2,5 ≤ y < 3,0										14		
470-610									3,0 ≤ y < 5,0		18	